

คุณสมบัติของค่าการไหลและกำลังอัดประลัยของมอร์ตาร์ผสมเถ้าลอยและเถ้าแกลบ

The features of the flow and compressive strength of the mortar fly ash and rice husk ash

ธีรศักดิ์ นราพิทักษ์¹, ณัฐภัทร น้อยพินิจ¹ และพิพัฒน์ข้าว¹

จักรพันธ์ แสงสุวรรณ², อรุณรักษ์ เทพภรณ์²

¹นักศึกษาศาขานิติวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1381 ถนนประชากรราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

²อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1381 ถนนประชากรราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการไหลและค่าการไหลของมอร์ตาร์ , กำลังอัดประลัยของตัวอย่างมอร์ตาร์ ซึ่งมีส่วนประกอบที่ใช้เถ้าลอยและ เถ้าแกลบเป็นส่วนผสมโดยแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ผลการศึกษาพบว่า ค่าการไหลของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แทนที่ด้วยเถ้าลอย , แทนที่ด้วยเถ้าแกลบและแทนที่ด้วยเถ้าลอยร่วมกับเถ้าแกลบมีค่ามากกว่ามอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน นอกจากนี้พบว่าค่าการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ด้วยเถ้าแกลบ มีผลทำให้กำลังอัดประลัยของมอร์ตาร์ช่วงอายุต้นมีแนวโน้มน้อยกว่า แต่เมื่ออายุมากขึ้นทำให้ใกล้เคียงเมื่อเปรียบเทียบกับมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน แต่กำลังอัดประลัยของมอร์ตาร์เถ้าลอยช่วงอายุต้นน้อยกว่า แต่เมื่ออายุมอร์ตาร์มากขึ้นมีค่าใกล้เคียงเมื่อเปรียบเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน

คำสำคัญ : เถ้าลอย, เถ้าแกลบ, การไหล, กำลังอัดประลัย

Abstract

This study was conducted to study the morphological distribution of the mortar. Compaction of mortar specimens of cementitious materials using fly ash and rice husk as substitute in Portland cement.

The results showed that the flow rate of Portland cement mortar was replaced by fly ash, replaced with rice husk ash and replaced with fly ash with the husk ash than that of mortar. In addition, the replacement of Portland cement With rice husk ash, the morphological strength of the mortar was significantly lower. But at the age of adjoining, when comparing mortar mortar Portland The compressive strength of fly ash mortar was lower At the age of mortar, the values were close to those of Portland Cement.

Keywords: Fly ash, Rice husk ash, Flow, Compressive strength.

1. บทนำ

เนื่องจากปัญหาสภาวะโลกร้อนและกระแสการอนุรักษ์และกระแสการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงสภาวะการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้มีการนำวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์มาใช้ ในอุตสาหกรรมคอนกรีตเพิ่มมากขึ้น [1]

สำหรับประเทศไทยได้มีการนำเถ้าลอยซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากกระบวนการเผาถ่านหินในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนมาใช้ผลิตคอนกรีตผสมเถ้าลอยอย่างแพร่หลาย ปริมาณเถ้าลอยที่มีอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีปริมาณสูงถึง 3 ล้านตันต่อปีหากนำมาใช้จะ เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างมาก ซึ่งในอดีตการใช้เถ้าลอยยังคงมีปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพและความสม่ำเสมอขององค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอย ในปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมาได้มีการปรับปรุงคุณภาพและคุณสมบัติของเถ้าลอยให้มีความสม่ำเสมอทำให้เริ่มมีการนำเถ้าลอยมาใช้จริงจังก เถ้าลอยจึงกลายเป็นสินค้าที่ต้องสั่งเข้ามาและได้เข้ามามีบทบาทแทนที่ปูนซีเมนต์ทำให้ประเทศลดการนำเข้าปูนซีเมนต์ปีละกว่า 2,000 ล้านตัน ประหยัดเงินได้ปีละนับ 1,000 ล้านบาท

นอกจากใช้เถ้าลอยผสมคอนกรีต แล้ว ปัจจุบันยังมีการนำเถ้าแกลบที่ได้จากการเผาไหม้ของแกลบที่เหลือจากกระบวนการสีข้าว ึ่งประเทศไทยได้แกลบจากการสีข้าวประมาณ 4 ล้านตัน เมื่อนำแกลบมาเผาจะเหลือเถ้าแกลบประมาณร้อยละ 20 ของน้ำหนักเดิม ผลทางเคมีพบว่าในเถ้าแกลบมีซิลิกา (SiO₂) เป็นองค์ประกอบร้อยละ 70-90 และเถ้าแกลบมีความพรุนและน้ำหนักเบา มีคุณสมบัติ ดูดซับดี [2] อีกทั้งยังเป็นฉนวน ซึ่งเถ้าแกลบเป็นวัสดุพอซโซลานสามารถให้แทนที่ปูนซีเมนต์ได้บางส่วนในการทำคอนกรีต ได้ จากข้อดีของเถ้าแกลบดังกล่าวทำให้มีแนวโน้มที่จะถูกนำมาใช้ในปริมาณมากขึ้น

บทความวิจัย

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 3
Proceedings of the 3rd RMUTP Conference of Engineering and Technology

2. วิธีการศึกษา

2.1 วัสดุที่ใช้ในการศึกษา

สำหรับวัสดุที่ใช้ในการ ศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์
เถ้าลอย ผงหินปูน ทราย น้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตามมาตรฐาน มอก .80-2517 โดย
เป็นปูนซีเมนต์ที่ใหม่และไม่จับตัวเป็นก้อน
2. เถ้าลอย จากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
3. เถ้าแกลบ ที่ผ่านการเผาไหม้ นำมาบดแล้วร่อนผ่านตะแกรง
เบอร์ 325
4. ทราย ใช้ทรายที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป
5. น้ำ ในการศึกษานี้ใช้น้ำประปา

ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมของมอร์ตาร์ที่ใช้ในการหาค่าการไหลและใช้
อัตราส่วนน้ำต่อ วัสดุเท่ากับ 0.55 สำหรับหาค่ารับแรงอัด
ของมอร์ตาร์

ที่	สัญลักษณ์	สัดส่วนผสมโดยน้ำหนัก (กก.)				
		ปูนซีเมนต์	เถ้าลอย	เถ้าแกลบ	ทราย	น้ำ
1	OPC	0.40	-	-	1.16	0.22
2	OPC-20FA	0.32	0.08	-	1.16	0.22
3	OPC-40FA	0.24	0.16	-	1.16	0.22
4	OPC-50FA	0.20	0.20	-	1.16	0.22
5	OPC-10RHA	0.36	-	0.04	1.16	0.22
6	OPC-15RHA	0.34	-	0.06	1.16	0.22
7	OPC-20RHA	0.32	-	0.08	1.16	0.22
8	OPC-20FA-10RHA	0.28	0.08	0.04	1.16	0.22
9	OPC-20FA-15RHA	0.26	0.08	0.06	1.16	0.22
10	OPC-20FA-20RHA	0.24	0.08	0.08	1.16	0.22
11	OPC-30FA-10RHA	0.24	0.12	0.04	1.16	0.22
12	OPC-30FA-15RHA	0.22	0.12	0.06	1.16	0.22
13	OPC-30FA-20RHA	0.20	0.12	0.08	1.16	0.22

2.2 วิธีการทดสอบ

คุณสมบัติเบื้องต้นของวัสดุประสานที่มีปูนซีเมนต์ เถ้าลอย
และเถ้าแกลบเป็นส่วนผสม

สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของวัสดุประสานที่มีปูนซีเมนต์ เถ้า
ลอย และเถ้าแกลบ เป็นส่วนผสม ที่ได้ศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย ร้อย
ละการไหลแผ่ของมอร์ตาร์ และกำลังอัด ประสิทธิภาพของมอร์ตาร์ มี
รายละเอียดวิธีการศึกษาดังนี้

2.2.1 การไหลแผ่ของมอร์ตาร์

การไหลแผ่ (Flow Value) ของมอร์ตาร์ ซึ่งกระทำตาม
มาตรฐาน ASTM C 124 [3] ด้วยโต๊ะทดสอบการไหล (Flow Table)

ขั้นตอนการทดลอง

หลังจากทำการผสม มิกซ์ที่จะทำการทดสอบ (ปูนซีเมนต์ เถ้า
ลอย เถ้าแกลบ) มอร์ตาร์ตามมาตรฐานแล้ว ให้ทำการทดสอบการไหลแผ่
ตามวิธีการดังกล่าวต่อไปนี้

1. ใส่มิกซ์ที่จะทำการทดสอบ (ปูนซีเมนต์ เถ้าลอย เถ้าแกลบ)
มอร์ตาร์ลงในโมลด์ (Flow Mold) เป็น 2 ชั้น
2. หมุนให้ท่อนของ โต๊ะทดสอบการไหล (Flow Table) สูง
(1.27 มม.) กระแทก 25 ครั้ง ใน 15 วินาที เสร็จแล้ว วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ไหลแผ่อยู่บนแท่นจำนวน 4 ค่าตามแนวเส้น นำค่า
มารวมกันจนกระทั่งได้การไหลแผ่

2.2.2 กำลังอัดประลัยของมอร์ตาร์

กำลังอัดประลัย (Compressive Strength) ของมอร์ตาร์ ซึ่ง
ประยุกต์ใช้จากมาตรฐาน ASTM C109 โดยใช้ตัวอย่างลูกบาศก์ขนาด
5x5x5 ซม.³ ที่อายุ 7 และ 28 วัน

ขั้นตอนในการทดสอบ

1. ทำการเตรียมตัวอย่างมอร์ตาร์ และนำตัวอย่างไปทำการบ่ม
น้ำเป็นเวลา 7 วัน และ 28 วัน แล้วเมื่อครบกำหนดให้นำออกจากกรบ่ม
น้ำ
2. นำตัวอย่างมอร์ตาร์ มาทดสอบหาแรงอัดประลัยด้วยเครื่อง
ทดสอบแรงอัด

3. ผลการทดสอบและอภิปรายผล

3.1 การไหลแผ่ของมอร์ตาร์


ค่าการไหลแผ่ (flow value) ของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ล้วน มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แทนที่ด้วยเถ้าลอย และเถ้า
แกลบ แสดงดังรูปที่ 1 เมื่อใช้ปริมาณน้ำในส่วนผสมของมอร์ตาร์ที่
เท่ากัน คืออัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.55 พบว่า การไหลแผ่
ของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แทนที่ด้วยเถ้าลอยนั้นกลับให้ ค่าการ
ไหลแผ่ที่มากกว่าของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน แทนที่ด้วยเถ้า
ลอยนั้นกลับให้ ค่าการไหลแผ่ที่มากกว่าของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ล้วน โดยเฉพาะเมื่อปริมาณการแทนที่เถ้าลอยที่มากขึ้น ทั้งนี้เพราะ
อนุภาคของเถ้าลอยที่กลมจึงช่วยในการลื่นไหลทำให้ค่าการไหลแผ่
มากขึ้น ในขณะที่การไหลแผ่ของมอร์ตาร์ที่แทนที่ด้วยเถ้าแกลบมีค่ามากกว่า
กว่าของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน แต่ ต่ำน้อยกว่ามอร์ตาร์
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แทนที่ด้วยเถ้าลอย

ส่วนกรณีแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ด้วยเถ้าลอยร่วมกับเถ้า
แกลบก็ให้ผลสอดคล้องกับกรณีแทนที่ด้วยเถ้าลอยหรือเถ้าแกลบอย่าง
เดียว

บทความวิจัย

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 3

Proceedings of the 3rd RMUTP Conference of Engineering and Technology



รูปที่ 1 ค่าการไหลของมอร์ตาร์ควบคุมและมอร์ตาร์แทนที่ซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยและเถ้าแกลบ

3.2 กำลังอัดประลัยของมอร์ตาร์

ตารางที่ 2 และรูปที่ 2 ถึงรูปที่ 6 แสดงผลการศึกษากำลังอัดประลัยของมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน , มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แทนที่ด้วยเถ้าลอยร้อยละ 20, 40 และ 50, มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แทนที่เถ้าแกลบร้อยละ 10, 15 และ 20, มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แทนที่ด้วยเถ้าลอยร้อยละ 20 ร่วมกับเถ้าแกลบร้อยละ 10 ร้อยละ 15 และร้อยละ 20, มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แทนที่ด้วยเถ้าลอยร้อยละ 30 ร่วมกับเถ้าแกลบร้อยละ 10, 15 และ 20 ที่อัตราส่วน น้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.55 อธิบายได้ดังนี้

ตารางที่ 2 กำลังอัดประลัยตัวอย่างมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมเถ้าลอยและเถ้าแกลบที่บ่มในน้ำอายุ 7 วัน และ 28 วัน

ที่	สัญลักษณ์	กำลังอัดประลัย (MPa)	
		7 วัน	28 วัน
1	OPC	22.79	33.22
2	OPC-FA20	19.00	29.08
3	OPC-FA40	15.78	25.74
4	OPC-FA50	8.91	22.12
5	OPC-RHA10	15.90	27.26
6	OPC-RHA15	9.61	22.07
7	OPC-RHA20	8.74	19.02
8	OPC- FA20-RHA10	9.66	20.13
9	OPC- FA20-RHA15	7.85	18.31
10	OPC- FA20-RHA20	6.44	16.05
11	OPC- FA30-RHA10	8.70	19.02
12	OPC- FA30-RHA15	7.76	16.87
13	OPC- FA30-RHA20	4.44	15.21


จากรูปที่ 2 พบว่ากำลังอัดประลัยของมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แทนที่ ด้วยเถ้าลอยทั้งร้อยละ 20, 40 และ 50 ให้ค่าน้อยกว่ามอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน โดยเฉพาะเมื่อแทนที่ด้วยร้อยละ 50 จะให้ค่าค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้เพราะการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยทำให้ปริมาณปูนซีเมนต์ลดลง การไฮเดรชันจึงเกิดน้อย แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ

อายุมากขึ้นการพัฒนาำลังอัดประลัยของมอร์ตาร์ผสมเถ้าลอยจะมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลาน


กำลังอัดประลัยของมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ แทนที่ด้วยเถ้าแกลบแสดงดังรูปที่ 3 พบว่ากำลังอัดประลัยของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แทนที่ด้วยเถ้าแกลบ (รูปที่ 3) เมื่อแทนที่ด้วยร้อยละที่มากขึ้น จะให้ค่าค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้เพราะการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยทำให้ปริมาณปูนซีเมนต์ลดลง การไฮเดรชันจึงเกิดน้อย แต่อย่างไรก็ตามเมื่ออายุมากขึ้นการพัฒนาำลังอัดประลัยของมอร์ตาร์ ผสมแกลบจะมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลาน

อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง กำลังอัดประลัยของตัวอย่างมอร์ตาร์เถ้าลอยกับมอร์ตาร์ เถ้าแกลบ (รูปที่ 4) พบว่ากำลังอัดประลัยของมอร์ตาร์เถ้าลอย มีค่ามากกว่าของมอร์ตาร์เถ้าแกลบ

ส่วนรูปที่ 5 และ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดประลัยกับอายุของตัวอย่างมอร์ตาร์ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน และ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยเถ้าลอยร่วมกับเถ้าแกลบ พบว่ามอร์ตาร์ ผสมเถ้าลอยร้อยละ 20 และร้อยละ 30 ร่วมกับเถ้าแกลบทั้งร้อยละ 10, 15 และ 20 ทุกสัดส่วนที่ศึกษาในครั้งนี้ให้ค่ากำลังอัดประลัยที่น้อยกว่าของปูนซีเมนต์



รูปที่ 2 กำลังอัดประลัยของมอร์ตาร์ควบคุมและแทนที่ซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยร้อยละ 20, 40 และ 50




รูปที่ 3 กำลังอัดประลัยของมอร์ตาร์ควบคุมและแทนที่ซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบร้อยละ 10, 15 และ 20


บทความวิจัย

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 3


Proceedings of the 3rd RMUTP Conference of Engineering and Technology



รูปที่ 4 กำลังอัดประลัยของมอร์ตาร์แทนที่ด้วยเถ้าลอยและเถ้าแกลบ



รูปที่ 5 กำลังอัดประลัยของมอร์ตาร์คอนกรีตควบคุมและแทนที่ซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยร้อยละ 20 ร่วมกับเถ้าแกลบร้อยละ 10, 15 และ 20



รูปที่ 6 กำลังอัดประลัยของมอร์ตาร์คอนกรีตควบคุม และแทนที่ซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยร้อยละ 30 ร่วมกับเถ้าแกลบร้อยละ 10, 15 และ 20

4. สรุปผลการทดสอบ

1. ค่าการไหลแผ่ของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แทนที่ด้วยเถ้าลอย แทนที่ด้วยเถ้าแกลบและแทนที่ด้วยเถ้าลอยร่วมกับเถ้าแกลบ มีค่ามากกว่ามอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน

2. การแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ด้วยเถ้าแกลบมีผลทำให้กำลังอัดประลัยของมอร์ตาร์ช่วงอายุ ที่น้อยมีแนวโน้มที่ต่ำกว่ามอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน แต่เมื่อการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยเถ้าแกลบอายุ มากขึ้นกับให้ค่าใกล้เคียงมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน (ถ้าแทนในปริมาณที่เหมาะสม) และการแทนที่ด้วยเถ้าลอยพบว่ากำลังอัดประลัยช่วงอายุต้นน้อยกว่าแต่เมื่ออายุมอร์ตาร์มากขึ้นมีค่าใกล้เคียงเมื่อเปรียบเทียบกับมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วนส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยเถ้าลอยร่วมกับเถ้าแกลบส่งผลให้กำลังอัดประลัยทั้งอายุต้นและอายุปลายของมอร์ตาร์อายุน้อยกว่ามอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ล้วน

5. กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ สำเร็จลงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรพันธ์ แสงสุวรรณ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในด้านเงินทุนสำหรับการจัดทำโครงการวิจัยเรื่องคุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและเถ้าแกลบ และให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ข้อคิดเห็น ช่วยเหลือ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และเอาใจใส่เป็นอย่างดี ทางคณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาทุกท่านที่กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือ อีกทั้งยังให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือ และสถานที่ในการดำเนินการวิจัย ในการทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จลงไปได้ด้วยดี

เอกสารอ้างอิง

- [1] วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ . (2543). ความคงทนของคอนกรีต , พิมพ์ครั้งที่ 1, บริษัท จุดทอง จำกัด , กรุงเทพมหานคร
- [2] ปิติ สุคนธ์สุขกุล. (2549). คอนกรีตชั้นพื้นฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 2, ศูนย์ผลิตตำราเรียน , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , กรุงเทพมหานคร.
- [3] ASTM C124. (1971). Standard Test Method of Test for Flow of Portland-Cement Concrete by Use of the Flow Table, ASTM International, West Conshohocken, PA.