

## การศึกษาการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตที่ใช้วัสดุปอซโซลานเป็นวัสดุประสาน

### A Study of Permeability of Concrete using Pozzolanic Materials as Cementitious materials

ธิดารัตน์ ชาญณรงค์<sup>1</sup>, พิบูลศักดิ์ อรุณมาศ<sup>1</sup> และ ยศพงษ์ แก้วช่วย<sup>1</sup>

จักรพันธ์ แสงสุวรรณ<sup>2</sup>, อนุรักษ เทพภรณ์<sup>2</sup>

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา<sup>1</sup> อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา<sup>2</sup> คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1381 ถนนประชากรราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

#### บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติคอนกรีตที่ใช้วัสดุประสานชนิดใหม่ คือกากแคลเซียมคาร์ไบด์ (CR) ผสมร่วมกับเถ้าถ่านหินบด (FN) ในอัตราส่วน CR:FN เท่ากับ 30:70 โดยน้ำหนัก และใช้ปูนซีเมนต์เป็นสารเร่งกำลัง การซึมของน้ำผ่านคอนกรีตเปรียบเทียบกับคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุประสาน ผลการทดสอบพบว่าคอนกรีตที่ใช้ส่วนผสมของ CR:FN เป็นวัสดุประสานมีการก่อตัวทั้งระยะต้นและระยะปลายนานกว่าคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ การใช้ปูนซีเมนต์เป็นสารเร่งกำลังในอัตราร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก ทำให้ระยะเวลาก่อตัวเร็วขึ้นใกล้เคียงกับคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ ด้านกำลังอัดพบว่าคอนกรีตที่ใช้ส่วนผสมของ CR:FN เป็นวัสดุประสาน มีการพัฒนา กำลังอัดคล้ายกับคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ และกำลังอัดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณปูนซีเมนต์สูงขึ้น ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตที่ใช้ส่วนผสมของ CR:FN เป็นวัสดุประสานพบว่ามีความอยู่ในช่วง  $2.77 \times 10^5$  ถึง  $3.83 \times 10^5$  กก/ซม<sup>2</sup> และมีค่าสูงขึ้นตามกำลังอัด ส่วนการซึมของน้ำผ่านคอนกรีตที่ใช้ส่วนผสมของ CR:FN เป็นวัสดุประสาน พบว่ามีค่าต่ำกว่าคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสาน เมื่อคอนกรีตมีกำลังอัดใกล้เคียงกัน

**คำสำคัญ:** กากแคลเซียมคาร์ไบด์ / เถ้าถ่านหิน / การซึมผ่านน้ำ

#### Abstract

The objective of this research is to study concrete from a new binder, calcium carbide residue - fly ash mixtures. The ground calcium carbide residue (CR) was mixed with ground fly ash (FN) at a ratio of CR:FN of 30:70 by weight and water permeability of the concretes were determined and compared with conventional concrete (concrete made from Portland cement type I). The test results indicated that CR:FN concretes had longer in both initial and final setting times than that of conventional concrete. However, the setting time of concretes was the same as that of conventional concretes when 10% of Portland cement was added in the mixtures. For the compressive

strength of CR:FN concretes, it was found that the higher was cement content in the mixture, the greater was the compressive strength of CR:FN concrete. The modulus of elasticity of CR:FN concretes ranged from  $2.77 \times 10^5$  to  $3.83 \times 10^5$  ksc and was higher as the increased of the compressive strength. Finally, CR:FN concretes had the most coefficient of water permeability lower than that of conventional concrete when the compressive strengths of both concretes were approximately the same

**Keywords:** Calcium carbide residue / Coal ash / Water permeability

#### 1. บทนำ

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมาก อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้น เนื่องจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ต้องใช้เชื้อเพลิงในปริมาณสูงเพื่อให้ความร้อนในการเผาวัตถุดิบเพื่อผลิตเม็ดปูน (Clinker) ซึ่งมีการประมาณว่าการผลิตเม็ดปูนซีเมนต์จำนวน 1 ตัน ต้องใช้น้ำมันเตาถึง 125 ลิตร และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) สูบบรรยากาศในปริมาณ 1 ตัน ในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยใช้ปูนซีเมนต์ในปริมาณสูงถึง 35 ล้านตัน เพราะอุตสาหกรรมก่อสร้างส่วนใหญ่ต้องใช้น้ำปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสานหลักในคอนกรีต นอกจากนี้จำนวนประชากรและการเจริญต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องผลิตปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นเพื่อสนองต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างกากแคลเซียมคาร์ไบด์ (Calcium Carbide Residue) คือ วัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตก๊าซอะเซทิลีน ซึ่งก๊าซอะเซทิลีนนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเชื่อมและตัดโลหะ นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อให้ความร้อนในการบ่มผลไม้ ปัจจุบันพบว่าการใช้ก๊าซอะเซทิลีนมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณกากแคลเซียมคาร์ไบด์เหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ในปี พ.ศ. 2550 ปริมาณการทิ้งกากแคลเซียมคาร์ไบด์จากโรงงานแห่งหนึ่งสูงถึง 1,000 ตัน/เดือน ส่วนใหญ่กากแคลเซียมคาร์ไบด์จะถูกนำไปทิ้งหรือกองไว้ (รูปที่ 1)

## บทความวิจัย

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 3  
Proceedings of the 3<sup>rd</sup> RMUTP Conference of Engineering and Technology

ก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ความเป็น  
ค่าที่สูงของกากเคลือบคาร์ไบด์ทำให้ดินบริเวณพื้นที่ทิ้งไม่สามารถ  
ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรได้เติบโตของการก่อสร้างในเมือง



รูปที่ 1 บริเวณที่ทิ้งกากเคลือบคาร์ไบด์

เถ้าถ่านหินเป็นวัสดุพลอยได้จากการเผาถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง  
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า การนำเถ้าถ่านหินมาใช้ในงานคอนกรีตได้มีการ  
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ศึกษาถึงการนำ  
เถ้าถ่านหินแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนและพบว่าเถ้าถ่านหินสามารถปรับปรุง  
คุณสมบัติของคอนกรีตได้ ปัจจุบันมีการนำเถ้าถ่านหินในงานคอนกรีต  
อย่างแพร่หลาย แต่อย่างไรก็ตามยังมีเถ้าถ่านหินอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้  
นำไปใช้ประโยชน์ และส่วนใหญ่ต้องนำไปทิ้ง ทำให้เกิดปัญหาในเรื่อง  
ของการกำจัดและสิ่งแวดล้อมจากปัญหาที่ได้กล่าวมา ทำให้มีงานวิจัยที่  
เกี่ยวกับการนำกากเคลือบคาร์ไบด์มาใช้ร่วมกับวัสดุปอซโซลาน เช่น  
เถ้าถ่านหิน และเถ้าเคลือบ เพื่อเป็นวัสดุประสานทดแทนปูนซีเมนต์ซึ่ง  
พบว่าส่วนผสมของวัสดุทั้งสองชนิดนี้มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาให้  
เป็นวัสดุประสานทดแทนปูนซีเมนต์ได้ แต่มีการพัฒนาจำกัดที่ต่ำเมื่อ  
เทียบกับปูนซีเมนต์ ยิ่งกว่านั้นการศึกษาระยะยาวจากปฏิกิริยาระหว่าง  
กากเคลือบคาร์ไบด์กับวัสดุปอซโซลานไปใช้ในงานคอนกรีตมีน้อย  
และส่วนใหญ่เป็นการศึกษาหาปริมาณส่วนผสมระหว่างกาก  
เคลือบคาร์ไบด์และวัสดุปอซโซลาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อ  
ศึกษาวัสดุประสานที่ทำจากกากเคลือบคาร์ไบด์ผสมเถ้าถ่านหินมาใช้  
ทำคอนกรีต และใช้ปูนซีเมนต์เป็นสารเร่งกำลัง[1]

## 2. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้กากเคลือบคาร์ไบด์และเถ้า  
ถ่านหินเป็นวัสดุประสานต่อคุณสมบัติของคอนกรีต ได้แก่ การซึมของ  
น้ำผ่านคอนกรีต โดยเปรียบเทียบกับคอนกรีตทั่วไปที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็น  
วัสดุประสาน

## 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Malhotra และ Matha (2002) ที่ศึกษาการซึมของน้ำผ่าน  
คอนกรีตที่ใช้เถ้าถ่านหินแทนที่ปูนซีเมนต์ในปริมาณมาก (High-Volume  
Fly Ash) ใช้ความหนาของก้อนตัวอย่าง 5 เซนติเมตร โดยใช้วิธีทดสอบ  
(Under Uniaxial Flow) มีแรงดันทดสอบที่เท่ากับ 2.7 MPa พบว่า

คอนกรีตมีค่าอัตราการซึมของน้ำผ่านคอนกรีตน้อยกว่า  $1 \times 10^{-13}$  เมตร/  
วินาที โดยให้เหตุผลว่าการใช้เถ้าถ่านหินในปริมาณที่มากทำให้อัตราส่วน  
ปริมาตรช่องว่างโพรงภายในคอนกรีตลดลง

## 3. การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบ

### 3.1 วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย

กากเคลือบคาร์ไบด์ : ได้จากโรงงานผลิตก๊าซอะเซทิลีน นำ  
กากเคลือบคาร์ไบด์ที่ได้จากโรงงานมาตากแดดให้แห้งเพื่อลด  
ความชื้น จากนั้นบดจนมีอนุภาคข้างบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 น้อย  
กว่าร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก ใช้สัญลักษณ์ CR เถ้าถ่านหิน : ใช้เถ้าถ่านหิน  
จากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งใช้ถ่านหินประเภทซบิทุมินัสเป็น  
เชื้อเพลิง มีระบบการเผาแบบฟลูอิดไคซ์เบด (Fluidize Bed Combustion)  
อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาประมาณ 800 ถึง 900 องศาเซลเซียส ปรับปรุง  
คุณภาพเถ้าถ่านหินด้วยการบดให้อนุภาคมีความละเอียดจนมีน้ำหนักข้าง  
บนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก ใช้สัญลักษณ์ FN  
ปูนซีเมนต์ : ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 มวลรวม : ใช้ทราย  
แม่น้ำ มีค่าโมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 3.04 และใช้หินปูนย่อยที่มีขนาด  
ไม่เกิน 20 มม. สำหรับค่าความถ่วงจำเพาะของทรายแม่น้ำและหินปูน  
ย่อยมีค่าเท่ากับ 2.60 และ 2.67 ตามลำดับ ส่วนค่าการดูดซึมน้ำมีค่าเท่ากับ  
ร้อยละ 0.94 และ 0.46 ตามลำดับ

### 3.2 วิธีการทดสอบ

ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของกากเคลือบคาร์ไบด์บด  
เถ้าถ่านหินบด และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ได้แก่การถ่าย  
ขยายอนุภาค ความถ่วงจำเพาะ ความละเอียด และองค์ประกอบทางเคมี  
ผสมกากเคลือบคาร์ไบด์บดกับเถ้าถ่านหินบดในอัตราส่วน 30:70 โดย  
น้ำหนัก และใช้ปูนซีเมนต์เป็นสารเร่งกำลังแทนที่วัสดุประสานในอัตรา  
ร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 โดยน้ำหนัก ตารางที่ 1 แสดงอัตราส่วนผสม  
ของคอนกรีตคอนกรีตที่มีส่วนผสมของกากเคลือบคาร์ไบด์และเถ้า  
ถ่านหินบดใช้ปริมาณวัสดุประสานเท่ากับ 450 กก/ม<sup>3</sup> มีอัตราส่วนน้ำต่อ  
วัสดุประสานเท่ากับ 0.45 ควบคุมค่ายุบตัวของคอนกรีตสดให้อยู่ในช่วง  
5-10 ซม. โดยใช้สารลดน้ำพิเศษ หล่อตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอก  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. สูง 20 ซม. เมื่อครบ 24 ชั่วโมง ถอดแบบ  
และนำไปบ่มน้ำ เพื่อทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่ ระยะเวลา 7, 28,  
และ 90 วัน ทดสอบหาค่าการซึมของน้ำผ่านคอนกรีตที่ระยะเวลา 28 และ  
90 วัน เปรียบเทียบผลทดสอบกับคอนกรีตธรรมดา(CON : คอนกรีตที่ใช้  
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุประสาน ) ซึ่งออกแบบให้มีกำลังอัดที่  
ระยะเวลา 28 วัน เท่ากับ 300 กก/ซม<sup>2</sup> มีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน  
เท่ากับ 0.70

## บทความวิจัย

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 3

Proceedings of the 3<sup>rd</sup> RMUTP Conference of Engineering and Technology

ตารางที่ 1 ส่วนผสมของคอนกรีต

Mix	Mix Proportion (kg/m <sup>3</sup> )							W/B	Slump (cm)
	CR	FA	Cement	Limestone	Sand	Water	SP		
CFC00	135	315	-	905	705	198	9.00	0.45	6.5
CFC05	128.25	299.25	22.50	910	710	198	9.00	0.45	5.0
CFC10	121.50	283.50	45	915	715	198	6.90	0.45	9.0
CFC15	114.75	267.75	67.50	915	715	198	6.50	0.45	7.0
CFC20	108	198	90	920	720	198	6.00	0.45	5.0
CON	-	-	300	1035	810	210	-	0.70	7.5

### 4. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย

CON(concrete) หมายถึง คอนกรีตธรรมดา เป็นคอนกรีตควบคุมที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เป็นวัสดุประสาน โดยมีปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสานเท่ากับ 550 กก/ชม<sup>3</sup>

CFC00 หมายถึง คอนกรีตที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์ผสมแก้้ ด้านหินเป็นวัสดุประสาน

CFC05 หมายถึง คอนกรีตที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์ผสมแก้้ ด้านหินเป็นวัสดุประสานและมีปูนซีเมนต์เป็นสารเร่งกำลังร้อยละ 5

CFC10 หมายถึง คอนกรีตที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์ผสมแก้้ ด้านหินเป็นวัสดุประสานและมีปูนซีเมนต์เป็นสารเร่งกำลังร้อยละ 10


CFC15 หมายถึง คอนกรีตที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์ผสมแก้้ ด้านหินเป็นวัสดุประสานและมีปูนซีเมนต์เป็นสารเร่งกำลังร้อยละ 15

CFC20 หมายถึง คอนกรีตที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์ผสมแก้้ ด้านหินเป็นวัสดุประสานและมีปูนซีเมนต์เป็นสารเร่งกำลังร้อยละ 20


### 5. ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผลการซึมของน้ำผ่านคอนกรีต

ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละปูนซีเมนต์ที่ใช้เป็นสารเร่งกำลังและอัตราการซึมของน้ำผ่านคอนกรีตที่ระยะเวลา 28 และ 90 วัน แสดงในรูปที่ 2 พบว่าคอนกรีตธรรมดา (CON) มีค่าการซึมของน้ำผ่านคอนกรีตที่ระยะเวลา 28 และ 90 วัน เท่ากับ  $19.8 \times 10^{13}$  และ  $6.0 \times 10^{13}$  เมตร/วินาที ตามลำดับ คอนกรีต (CFC00) มีค่าการซึมของน้ำผ่านคอนกรีตต่ำกว่าคอนกรีตธรรมดา (CON) แม้ว่าไม่มีปูนซีเมนต์ในส่วนผสม โดยมีค่าเท่ากับ  $6.3 \times 10^{13}$  และ  $3.2 \times 10^{13}$  เมตร/วินาที ที่ระยะเวลา 28 และ 90 วัน ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากกากแคลเซียมคาร์ไบด์และแก้้ ด้านหินมีความละเอียดมากกว่าปูนซีเมนต์ ทำให้แก้้ ด้านหินสามารถแทรกในช่องว่างในคอนกรีต ทำให้คอนกรีตมีอัตราการซึมของน้ำผ่านคอนกรีตที่ต่ำและจากงานวิจัยที่ผ่านมาของ Malhotra พบว่าเพสต์ที่ผสมแก้้ ด้านหินความละเอียดสูงมีขนาดของโพรงเฉลี่ยเล็กลง ซึ่งขนาดโพรงที่เล็กส่งผลให้การซึมของน้ำผ่านคอนกรีตลดลงด้วย

เมื่อพิจารณาค่าการซึมของน้ำผ่านคอนกรีตที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์ผสมแก้้ ด้านหินพบเป็นวัสดุประสานและร้อยละปริมาณปูนซีเมนต์ พบว่าทุกร้อยละการใช้ปูนซีเมนต์คือ คอนกรีตที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์ผสมแก้้ ด้านหินพบเป็นวัสดุประสานมีการซึมของน้ำผ่านคอนกรีตต่ำกว่าคอนกรีตธรรมดา (CON) และค่าการซึมของน้ำผ่านคอนกรีตมีค่าลดลงเมื่อร้อยละการใช้ปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้น โดยที่ระยะเวลา 28 วัน คอนกรีต CFC05, CFC10, CFC15 และ CFC20 มีค่าการซึมของน้ำผ่านคอนกรีตเท่ากับ  $3.7 \times 10^{13}$ ,  $3.3 \times 10^{13}$ ,  $2.3 \times 10^{13}$  และ  $2.2 \times 10^{13}$  เมตร/วินาที ตามลำดับและมีค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อ ระยะเวลาเพิ่มขึ้นเป็น 90 วัน คือมีค่าเท่ากับ  $2.8 \times 10^{13}$ ,  $2.3 \times 10^{13}$ ,  $1.8 \times 10^{13}$  และ  $1.8 \times 10^{13}$  เมตร/วินาที ตามลำดับ



รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละปูนซีเมนต์และอัตราการซึมของน้ำผ่านคอนกรีตที่ระยะเวลา 28 และ 90 วัน



รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการซึมของน้ำผ่านคอนกรีตและกำลังอัดของคอนกรีต ที่อายุ 28 และ 90 วัน

## บทความวิจัย

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 3  
Proceedings of the 3<sup>rd</sup> RMUTP Conference of Engineering and Technology

พบว่าค่าการซึมของน้ำผ่านคอนกรีตที่ใช้กาก  
แคลเซียมคาร์ไบด์ร่วมกับเถ้าถ่านหินเป็นวัสดุประสานซึ่งที่มีและไม่มี  
ปูนซีเมนต์มีแนวโน้มลดลงเมื่อกำลังอัดของคอนกรีตเพิ่มขึ้น ซึ่งมี  
ลักษณะคล้ายกับคอนกรีตทั่วไปที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสาน  
นอกจากนี้ยังพบอีกว่าค่าการซึมของน้ำผ่านของคอนกรีตที่ใช้กาก  
แคลเซียมคาร์ไบด์ผสมเถ้าถ่านหินบด และใช้ปูนซีเมนต์ร้อยละ 5 และ 10  
โดยน้ำหนักวัสดุประสาน (ใช้ปูนซีเมนต์เพียง 45 และ 90 กก/ม<sup>3</sup>) มีค่าต่ำกว่า  
คอนกรีตธรรมดา CON แม้ว่าคอนกรีตมีค่ากำลังอัดที่ต่ำกว่าคอนกรีต  
ธรรมดา CON ตัวอย่างเช่น ที่อายุ 28 วัน คอนกรีต (CFC05) มีค่าการซึม  
ของน้ำผ่านคอนกรีตเท่ากับ  $2.2 \times 10^{13}$  เมตร/วินาที มีค่ากำลังอัดเท่ากับ 293  
กก/ซม<sup>2</sup> ส่วนคอนกรีตธรรมดา (CON) มีค่าการซึมของน้ำผ่านคอนกรีต  
เท่ากับ  $19.8 \times 10^{13}$  เมตร/วินาที มีค่ากำลังอัดเท่ากับ 309 กก/ซม<sup>2</sup> ทั้งนี้  
เนื่องจากความละเอียดของกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าถ่านหินมีความ  
ละเอียดสูงกว่าปูนซีเมนต์มาก และอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานที่ต่ำของ  
คอนกรีตที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์ร่วมกับเถ้าถ่านหินเป็นวัสดุประสาน  
รวมถึงปริมาณเพชรของคอนกรีตที่ใช้แคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าถ่านหิน  
ที่สูงกว่าคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสาน

## 6. สรุปผลการทดสอบ

ผลทดสอบและวิเคราะห์ผลการใช้ กากแคลเซียมคาร์ไบด์บด  
ผสมร่วมกับเถ้าถ่านหินบดเป็นวัสดุประสาน และใช้ปูนซีเมนต์เป็น  
สารเร่งกำลังสามารถสรุปได้ดังนี้

1. คอนกรีตที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์บดผสมร่วมกับเถ้าถ่าน  
หินบด (CR:FN) มีระยะเวลาก่อตัวนานกว่าคอนกรีตธรรมดา (CON)  
อย่างไรก็ตามการใช้ปูนซีเมนต์เป็น สารเร่งกำลังในอัตราร้อยละ 10 โดย  
น้ำหนัก ทำให้ระยะเวลาก่อตัวเร็วขึ้นและการใช้ปูนซีเมนต์ในอัตราสูงขึ้น  
ทำให้ระยะเวลาก่อตัวเร็วขึ้น

2. ส่วนผสมของกากแคลเซียมคาร์ไบด์บดผสมร่วมกับเถ้า  
ถ่านหินบด (CR:FN) สามารถใช้เป็นวัสดุประสานในคอนกรีตได้ โดยให้  
กำลังอัดเท่ากับ 285 กก/ซม<sup>2</sup> ที่อายุ 28 และเพิ่มขึ้นเป็น 336 กก/ซม<sup>2</sup> ที่  
อายุ 90 วัน แม้ว่าไม่มีปูนซีเมนต์ในส่วนผสม นอกจากนี้การใช้ปูนซีเมนต์  
เป็นสารเร่งกำลังเพียงร้อยละ 10 (ปูนซีเมนต์ 45 กก/ม<sup>3</sup>) คอนกรีตมีกำลัง  
อัดที่อายุ 28 วัน เทียบเท่ากับคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสาน  
และมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อคอนกรีตมีอายุมากขึ้น

3. คอนกรีตที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์บดผสมกับเถ้าถ่านหิน  
บด (CR:FN) มีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นสูงขึ้นตามกำลังอัดของคอนกรีต และมี  
ค่าไม่แตกต่างจากกับคอนกรีตทั่วไปที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสาน  
เมื่อคอนกรีตมีกำลังอัดเท่ากัน

4. คอนกรีตที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์บดผสมกับเถ้าถ่านหิน  
บด (CR:FN) เป็นวัสดุประสานมีค่าการซึมของน้ำต่ำลงตามกำลังของ

คอนกรีตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ค่าการซึมของ น้ำผ่านคอนกรีตโดยส่วน  
ใหญ่มีค่าต่ำกว่าคอนกรีตธรรมดาที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสาน แม้ว่า  
คอนกรีตที่ใช้ CR:FN เป็นวัสดุประสานให้ค่ากำลังอัดที่ต่ำกว่า

## 7. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณ ผ.ศ.จักร  
พันธ์ แสงสุวรรณ และ อาจารย์อนุรักษ์ เทพภรณ์ ที่ให้ความรู้ให้  
คำปรึกษาและคำแนะนำในการทำวิจัยตลอดมา ขอขอบคุณ โรงงานผลิต  
ก๊าซอะเซทิลีน จังหวัด สมุทร สากร และ โรงงานไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัด  
ลำปาง ที่สนับสนุนวัสดุในการทำวิจัยเป็นอย่างดี และต้องขอขอบคุณ  
อย่างสูงต่อบิดา มารดา ญาติพี่น้อง และครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้ส่งสอน  
ให้ผู้วิจัยมีวันนี้ ตลอดจนนักศึกษาปริญญาตรีทุกคนที่ให้คำปรึกษาและ  
ให้คำแนะนำในช่วงระหว่างการทำวิจัย

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ทุกท่านที่  
ไม่ได้เอ่ยนามและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจัยนี้จะช่วยเสริมสร้าง  
ความรู้ และความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมกากนากากแคลเซียมคาร์ไบด์  
และเถ้าถ่านหินมาใช้ในงานคอนกรีตต่อไป ซึ่ง จะช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่  
เกิดขึ้นจากปริมาณกากแคลเซียมคาร์ไบด์ที่เหลือทิ้งจำนวนมาก รวมถึง  
เถ้าถ่านหินที่เป็นผลพลอยได้เพื่อสร้างคุณค่าในงานคอนกรีตกำลังสูง  
ต่อไป

## 8. เอกสารอ้างอิง

- [1] ไกรวุฒิ เกียรติโกมล , 2546, “เถ้าถ่านหินในงานคอนกรีต ”, เอกสาร  
ประกอบการสัมมนาเรื่องการนำเถ้าถ่านหินในประเทศไทยมาใช้ใน  
งานคอนกรีต , 29 เมษายน , ภาควิชาวิศวกรรมโยธา , มหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 1-18
- [2] บัณฑิต เหล่าสมาธิกุล, 2551 , การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตที่ใช้  
กากแคลเซียมคาร์ไบด์ผสมเถ้าถ่านหินหรือเถ้าแกลบ เป็นวัสดุ  
ประสาน , วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา  
วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , หน้า  
41-50.
- [3] ปิติสานต์ ภิรมมาต , 2539, การศึกษาส่วนผสมของกาก  
แคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าถ่านหินเพื่อนำมาใช้ในงานคอนกรีต ,  
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม  
โยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า 24-88.